



Эмаль ХВ-785

ГОСТ 7313-75

Эмаль представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной и алкидной смол в смеси летучих органических растворителей.

| | |
|----------------------------------|--|
| Общие положения | Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения однокомпонентной эмали ХВ-785 для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов (SO_2 , CO_2 , Cl_2), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60 °C. В процессе производства работ возможна корректировка инструкции по согласованию с разработчиком документа. |
| Система покрытия | Система покрытия включает в себя: 1. Грунтовка (ХС-010, или ХС-059, или ХС-068, или ГФ-0119, или ФЛ-03К) – 1 слой, толщина покрытия (по сухому слою) – 18-20 мкм. 2. Эмаль ХВ-785 – 2 слоя, толщина однослойного покрытия (по сухому слою) – 18-23 мкм. 3. Лак ХВ-784 – 1 слой, толщина покрытия (по сухому слою) – 18-20 мкм. Общая толщина системы покрытия (грунтовка + эмаль + лак) по сухому слою – 70-90 мкм. Система (грунтовка + эмаль + лак) обеспечивает химическую стойкость покрытия. |
| Подготовка поверхности | Подготовка поверхности металлических конструкций и применение грунтовок должны производиться в соответствии с требованиями технологических инструкций на указанные материалы. |
| Температура эксплуатации | От минус 60 °C до +60 °C. |
| Грунтовочный слой | Нанесение эмали ХВ-785 производится только на загрунтованную поверхность. В качестве грунтовок используются следующие материалы: ХС-010 ТУ 6-21-51-90, ХС-059 ГОСТ 23494-79, ХС-068 ТУ 6-10-820-75, ГФ-0119 ГОСТ 23343, ФЛ-03К ГОСТ 9109-81. Нанесение грунтовок производить в соответствии с технологическими инструкциями. Перед нанесением эмали ХВ-785 огрунтованная поверхность должна быть сухой и чистой от пыли и грязи. Запрещается окрашивание по влажной поверхности, льду, снегу! |
| Интервал перекрытия | Минимальное время перекрытия грунтовки эмалью ХВ-785 – 1 час при положительных температурах окружающей среды. |
| Подготовка эмали | Перед применением эмаль перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером не менее 5 минут до полного исчезновения осадка и однородности по всему объему, после чего выдерживается в течение примерно 10 минут до исчезновения пузырей. Для получения качественного покрытия температура эмали при нанесении должна быть близка к температуре поверхности окрашиваемого изделия. |
| Разбавление | Разбавление эмали производится (при необходимости) добавлением растворителя (Р-4, Р-4А, допускается толуол) постепенно небольшими порциями (по 0,5 % от массы эмали с последующим перемешиванием) до получения положительного результата при нанесении: полное раскрытие угла факела и факел должен быть равномерным. |
| Отрицательная температура | Вследствие увеличения вязкости при отрицательной температуре рекомендуется разбавлять эмаль Р-4, Р-4А, допускается толуол до получения положительного результата при нанесении. Разбавление производить постепенно, небольшими порциями (от массы эмали): – при температуре от 0 °C до минус 10 °C – 1-2 %; Общее количество растворителя не должно превышать 10 %. Запрещается применение иных разбавителей! |
| Нанесение эмали | При перерывах в работе эмаль должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы ее необходимо перемешать пневмо- или электромиксером и выдержать не менее 10 минут. |



Климатические условия

Температура окружающей среды:
– методы распыления от минус 10 °C до +35 °C;
– кисть, валик от минус 10 °C до +25 °C.

Относительная влажность воздуха не более 80 %.

Запрещается производить окрашивание во время осадков.

Запрещается производить окрашивание методами распыления при скорости ветра более 10 м/сек.
Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы.

Пневматическое распыление

При пневматическом распылении необходимо соблюдать:

- расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм;
- давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см².

Безвоздушное распыление

При безвоздушном распылении (БВР) необходимо соблюдать:

- расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм;
 - рабочее давление материала 80-150 бар;
 - диаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,013 (0,33); 0,015 (0,38);
 - угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой поверхности.
- Рекомендуемый угол распыления 20°, 30°, 40°.

Ручное нанесение

При нанесении вручную в зависимости от площади окрашиваемой конструкции и конфигурации используются валики (без ворса, предпочтительно велюр) и кисти из натуральных волокон различных размеров и форм.

Полосовое окрашивание

При наличии на поверхности сварных швов, торцевых кромок, труднодоступных мест необходимо обязательно произвести перед окрашиванием всей поверхности нанесение эмали в виде «полосового слоя» кистью.

Важно!

В момент нанесения на поверхности в диаметре отпечатка факела должна образовываться ровная «мокрая» пленка, без пропусков, подтеков, шагрени.

Производство малярных работ на больших площадях во избежание видимых стыков необходимо осуществлять за один проход и с использованием эмали одной партии.

Толщина покрытия

Эмаль наносится в 2 слоя. Толщина однослойного покрытия ХВ-785 (по сухому слою) – 18-23 мкм.
Общая толщина системы покрытия (грунтовка + эмаль + лак) по сухому слою – 70-90 мкм.

Расход эмали

Расход эмали ХВ-785 при толщине покрытия (по сухому слою) 18-23 мкм составляет 102 г/м² (без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих).

Отрицательная температура

При отрицательной температуре окружающего воздуха для набора требуемой толщины, возможно, потребуется нанесение дополнительных слоев.

Перед нанесением первого слоя эмали нанести предварительный слой легким распылением и выдержать его 1-2 минуты. Затем нанести основной слой эмали.

Межслойная сушка

Минимальное время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем:

| Температура при нанесении | -10 °C | 0 °C | +20 °C |
|---------------------------|--------|------|--------|
| Время выдержки, мин | 120 | 90 | 60 |

При нанесении эмали валиком или кистью время межслойной сушки увеличивается в 2-3 раза по сравнению с методами распыления.

Промывка оборудования

Оборудование следует промывать толуолом, ксиолом, ацетоном, Р-4, Р-5, 646.

Режимы отверждения

Покрытия на основе эмали ХВ-785 – естественной сушки (при температуре окружающего воздуха).

Полная сушка

Время выдержки покрытия на основе эмали ХВ-785 до набора оптимальных свойств при 20 °C – 24 часа.

Кантование

Кантование конструкций допускается производить (мягкими стропами) не ранее, чем через 4 часа после нанесения слоя, в целях исключения задиров покрытия.

Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком.



| | |
|---|---|
| Ремонт покрытия | При повреждении участка покрытия до металла произвести зачистку ручным инструментом до полного удаления возможной ржавчины, обеспылить, обезжирить и окрасить участок послойно (кистью, валиком) выбранной системой покрытия. Время перекрытия эмали XB-785 не ограничено и зависит только от толщины и состояния покрытия. |
| Хранение эмали | Гарантийный срок годности эмали XB-785 – 6 месяцев со дня изготовления. Транспортировку эмали осуществлять по ГОСТ 9980.5-86. Время транспортирования при температуре ниже минус 20 °С не должно превышать 30 суток. Эмаль должна храниться в закрытой таре в сухом помещении, предохраняемом от прямого воздействия солнечных лучей и влаги при температуре от минус 20 °С до +35 °С. |
| Контроль качества работ | На все применяемые при производстве антикоррозионных работ материалы должны быть сертификаты качества, подтверждающие их соответствие требованиям технических условий. |
| Приемка эмали | При поступлении эмали для производства работ необходимо удостоверится в целостности тары, она не должна иметь повреждений и иметь четкую маркировку со следующими обозначениями: <ul style="list-style-type: none">– название эмали;– наименование и адрес изготовителя;– номер партии;– дата производства;– срок годности;– количество. |
| После проведения очистки поверхности | При приемке подготовленной поверхности необходимо контролировать следующие параметры: <ul style="list-style-type: none">– отсутствие жировых и масляных загрязнений;– степень очистки поверхности;– отсутствие пыли;– отсутствие влаги. |
| В процессе нанесения эмали | Перед началом нанесения и в процессе нанесения эмали контролируются следующие параметры: <ul style="list-style-type: none">– климатические параметры;– однородность состава;– качество и количество нанесенных слоев эмали и полосового окрашивания;– продолжительность сушки каждого слоя;– толщина сухого слоя покрытия. При визуальном контроле невооруженным глазом на контролируемом покрытии не должно обнаруживаться пропусков, наплынов и подтеков, инородных включений, участков отслоения покрытия. |
| Требования безопасности | Охрана труда и техники безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств эмали. Токсичность и пожароопасность эмали обусловлено свойствами растворителей: ацетон, бутилацетат, ксиол, толуол, входящих в ее состав. Толуол по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности, бутилацетат и ацетон по степени воздействия на организм человека относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны – 50/10/200/ мг/м ³ . При нанесении эмали на открытый воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Работники, занятые нанесением покрытия, должны пользоваться резиновыми перчатками, защитными пастами типа «биологические перчатки». Для защиты органов дыхания пользоваться газо-пылезащитными респираторами. Категорически запрещается производить нанесение эмали в закрытых помещениях, ямах, колодцах. Эмаль XB-785 является пожароопасным материалом, в связи с наличием ацетона, бутилацетата, толуола, ксиола. Температура вспышки ацетона -18.0°C, бутилацетата 29°C, толуола 4°C, ксиола 23°C; температура самовоспламенения ацетона 500 °C, бутилацетата 370°C, толуола 536°C, ксиола 450°C. В помещении для хранения и производства работ с лакокрасочными материалами и растворителями запрещается использование открытого огня (в т.ч. спичек, зажигалок и т.п.), искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении, эти помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. Используемое электрооборудование должно иметь надежное заземление. |



При механической обработке поверхности необходимо пользоваться респираторами, рукавицами и защитными очками, а также соблюдать правила безопасной эксплуатации применяемых механизмов и инструментов.

При работе с лакокрасочными материалами необходимо соблюдать правила безопасной работы с токсичными и горючими материалами.

Запрещается:

- в зоне радиусом 25 м от места ведения работ курить, разводить огонь и производить сварочные работы;
- хранить на рабочем месте более суточного запаса материалов, при этом хранить материалы на рабочем месте следует только в исправной герметичной таре.

В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асbestosовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками, тонко распыленной водой.

Примечание

Информация по использованию продукции АО «Морозовский химический завод» основывается на лабораторных исследованиях и практическом опыте применения данного вида продукции.

Продукция АО «Морозовского химического завода» предназначена исключительно для профессионального использования, что подразумевает под собой, тот факт, что окончательный потребитель имеет достаточный набор знаний о ее применении, ознакомлен с технологической инструкцией на данный вид продукции и соблюдает правила технической и пожарной безопасности при работе.

В случае неправильного применения материалов, а также не соблюдения требований технологической инструкции и дополнительных рекомендаций, АО «Морозовский химический завод» не несет ответственности за срок службы и качество покрытия.

АО «Морозовский химический завод» оставляет за собой право на изменения технологический инструкций в одностороннем порядке без предварительного уведомления покупателей. Действительной является последняя редакция технической инструкции, размещенная на официальном сайте www.tdmhz.ru на каждый материал отдельно. При необходимости вы можете запросить актуальную редакцию технической инструкции непосредственно в АО «Морозовский химический завод».

АО «Морозовский химический завод» рекомендует всем потребителям, использующим продукцию АО «МХЗ» обращаться в АО «МХЗ» для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.